



GEOMET® 321

DEFINIZIONE:

Il **GEOMET® 321** è un rivestimento sottile, non elettrolitico, di colore grigio alluminio, per la protezione contro la corrosione di pezzi in acciaio, in ghisa o in altri metalli ferrosi.

Il **GEOMET® 321** è costituito da lamelle di zinco e d'alluminio in una matrice inorganica, è stato sviluppato da Dacral, fabbricante del DACROMET® 320, come alternativa 100 % senza cromo.

L'applicazione del **GEOMET® 321** non genera infragilimento da idrogeno. Il processo utilizzato è l'immersione a freddo in una dispersione acquosa o la spruzzatura.

MECCANISMO DI PROTEZIONE CONTRO LA CORROSIONE:

Il principio di protezione del **GEOMET® 321** è quello della protezione catodica. La resistenza contro la corrosione dipende dallo spessore del rivestimento e proviene dalla combinazione di vari meccanismi:

Effetto barriera grazie alla struttura lamellare del rivestimento,

Protezione catodica del substrato ferroso controllata dallo zinco,

Rallentamento del consumo naturale dello zinco e dell'alluminio grazie alla passivazione di tutto lo spessore del rivestimento.

		Spessore	Test di nebbia salina (ISO 9227)
GEOMET® 321	Grado A > 24 g/m ²	5-8 μ	> 600 ore
GEOMET® 321	Grado B > 36 g/m ²	8-10 μ	> 1000 ore

* Lo spessore indicato corrisponde ad una media (cf EN ISO 10 683). I singoli punti di misurazione non sono rappresentativi, in particolare per il rivestimento di pezzi alla rinfusa.

GEOMET® 321



LUBRIFICAZIONE:

La lubrificazione, se necessaria, deve essere assicurata con uno strato supplementare. DACRAL consiglia le finizioni della famiglia PLUS o della famiglia DACROLUB®, anch'esse sviluppate e commercializzate da DACRAL S.A.. La loro compatibilità con il **GEOMET® 321** è stata sottoposta a test: le caratteristiche del **GEOMET® 321** sono molto spesso migliorate.

CARATTERISTICHE:

1. *ASSENZA D'INFRAGILIMENTO DA IDROGENO*: In combinazione con un'adeguata pulizia preventiva dei pezzi, l'applicazione non elettrolitica non provoca infragilimento da idrogeno. Il **GEOMET® 321** è dunque particolarmente adatto alla protezione di pezzi di sicurezza e di molle piatte.

2. *RESISTENZA AI LIQUIDI DELLE AUTOMOBILI*: Il test di resistenza ai carburanti, al diesel, all'olio motore, ai solventi organici, al liquido di raffreddamento ed al liquido dei freni del **GEOMET® 321**, eseguito secondo la norma VDA 621-412, indica una resistenza soddisfacente. Inoltre, il rivestimento resiste ad un'immersione di 24 ore in liquido freni a 20°C.

3. *DUTTILITÀ*: La duttilità è sufficiente per la deformazione elastica delle molle, clips, eco....

4. *CONDUCIBILITÀ ELETTRICA*: Il **GEOMET® 321** ha una conducibilità limitata. E' possibile verniciare per cataforesi i pezzi rivestiti.

5. *RESISTENZA AL CALORE*: Il rivestimento **GEOMET® 321** conserva le sue caratteristiche meccaniche fino alla temperatura di almeno 300°C, che è la temperatura necessaria alla sua formazione. Per utilizzi oltre 300°C, sono necessario prove specifiche.

La sua resistenza alla corrosione, al test di nebbia salina, non è modificata da una preventiva esposizione dei pezzi di 100 ore a 180°C.

6. *VERNICE, INDUZIONE*: Il **GEOMET® 321** può essere verniciato. La prova di aderenza con nastro adesivo dopo quadrettatura non è adatta per via della struttura lamellare del rivestimento.

7. *PENETRAZIONE DEL RIVESTIMENTO*: Il processo d'immersione a freddo permette di ricoprire tutta la superficie dei pezzi, per esempio viti con rondella imperdibile, graffette, coppiglie, tubi.

SETTORI D'UTILIZZO:

Il **GEOMET® 321** può essere utilizzato per i pezzi metallici di tutti i tipi in tutti i settori dell'industria. E' particolarmente adatto al rivestimento degli elementi di fissaggio. Nell'industria automobilistica e dei camion devono essere rispettate le specifiche dei costruttori; nei settori d'attività nei quali non esiste una norma specifica, può essere utilizzata la norma EN ISO 10683 e EN 13 858, che indica dei livelli d'esigenza. Informazioni su quest'argomento figurano sul sito www.dacral.com.

GEOMET® 321



AMBIENTE E RICICLAGGIO:

Il GEOMET® 321 non contiene nessun metallo pesante. Esso rispetta le esigenze della legislazione Europea in materia di riciclaggio, in particolare le Direttive 2000/53/CE e 2002/95/CE. Inoltre, il prodotto sotto forma di dispersione acquosa facilita il rispetto delle esigenze legali delle emissioni gassose.

TECNOLOGIE D'APPLICAZIONE:

Il GEOMET® 321 si utilizza sugli impianti di **DACROMETIZZAZIONE** esistenti. Il principio d'applicazione è il seguente: applicazione d'un film umido per immersione o per spruzzatura, seguita da una cottura a 300°C.

DACRAL raccomanda varie tecniche d'applicazione:

- Immersione-centrifugazione per i pezzi alla rinfusa:

Dopo pulizia, i pezzi sono immersi nel bagno di GEOMET® 321. la centrifugazione elimina l'eccesso di prodotto. I pezzi vengono in seguito passati in un forno a 300°C per la formazione del rivestimento.

- Spruzzatura per i pezzi alla rinfusa:

Dopo pulizia, i pezzi vengono caricati alla rinfusa in uno specifico impianto d'applicazione per spruzzatura. La tecnica è molto adatta ai dadi e alle viti a testa cava.

- Immersione-Qocciolamento-centrifugazione per pezzi a telaio:

I pezzi vengono agganciati su telai poi seguono un ciclo simile a quello della rinfusa.

- Spruzzatura pneumatica, elettrostatica o con coppa a grande velocità:

Questa tecnica è adatta ai pezzi che necessitano di una protezione solo estema.

L'insieme dei dati, raccomandazioni e suggerimenti che figurano in questa scheda d'informazione concernente l'utilizzazione dei nostri prodotti, è stato stabilito sulla base di test di Laboratorio e di esperienze acquisite. Spetta tuttavia all'Utilizzatore determinare l'adattabilità dei prodotti descritti per il proprio caso. A partire dal momento in cui l'utilizzazione è fatta da altre persone non è sotto il nostro contratto, DACRAL SA. non accorda alcuna garanzia, esplicita o tedia, circa gli effetti di tale utilizzazione o dei suoi risultati, e declina ogni responsabilità per questi prodotti utilizzati da altre persone. Nonostante il prodotto sia fabbricato con le migliori cure, nel caso si riveli difettoso, la responsabilità del fabbricante sarà limitata alla sua sostituzione, a condizione che il prodotto non sia stato modificato e sia stato conservato in buone condizioni. Le informazioni della presente scheda non sono da considerarsi complete, potendo essere necessario od auspicabile informazioni complementari in caso di condizioni o circostanze particolari o eccezionali, o in ragione di leggi o regolamentazioni governative da applicare, il contenuto di questa scheda d'informazione non può essere interpretato come un'autorizzazione o raccomandazione ad appropriarsi di altrui brevetti.

Marchio Depositato da Metat Coatings International Inc. -



CANONICO srl - Via di Filottrano, 27 - 60027 OSIMO (AN) Italy
Tel. 071 + 39 7200020 - Fax + 39 071 7200698 - Fax + 39 071 7200049